

KRAFF - 14462 - MASILLA CON FIBRA VIDRIO

Masilla de poliéster insaturado para reparación de carrocerías de automóviles reforzada con fibra de vidrio. Endurece rápidamente al mezclarlo con su endurecedor.

Caracterizada por su notable flexibilidad, elevada resistencia mecánica, térmica y química y una óptima adherencia al soporte, permite una rápida aplicación incluso en grandes espesores.

Gracias a estas características, la masilla con fibra de vidrio es apta para múltiples usos, sobre todo para reparar carrocerías de automóviles y enmasillar y ensamblar manufacturas de lana de vidrio.

Masilla a base de resinas poliésteres insaturadas con fibra de vidrio. Posee notable flexibilidad, elevada resistencia mecánica, térmica y química y una óptima adherencia a distintos soportes; permite una rápida aplicación incluso en grandes espesores.

Gracias a estas características la masilla con fibra de vidrio es apta para múltiples usos, sobre todo para reparar carrocerías de automóviles, embarcaciones, enmasillar y ensamblar manufacturas de lana de vidrio.

Producto para la reparación de la carrocería del coche.

Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.

Endurece rápidamente a temperatura ambiente.

Gran capacidad de relleno.

Modo de empleo

Limpie bien la superficie y elimine todo residuo de óxido.

Desengrase con diluyente antisilicónico.

Agite frotando con ambas manos el tubo del endurecedor para homogenizarlo.

Añada el % en peso de catalizador a la masilla en relación con la temperatura ambiente:

3-3.5 % si $T < 10^{\circ}\text{C}$

2-2.5 % si $10 < T < 20^{\circ}\text{C}$.

Mezcle adecuadamente y aplique sobre la superficie a rellenar.

Pot life de 4-6 min (20°C).

Secado (20°C):

Entre mano y mano 8-10 min.

Puede lijarse 35-40 min. después de la aplicación.

Lijado: En seco con papel P 40, P 80.

No pintar directamente sobre las masillas de poliéster, especialmente con pinturas de color azul o metalizado, utilizar un aparejo.

Almacenar: 12 meses en un lugar fresco y seco, lejos de las fuentes de calor.

Fácil de aplicar y de lijar.



Fibra de Vidrio

MASILLA DE RELLENO

MASSA FIBRA DE VIDRO
FIBERGLASS MASTIC
MASTIC FIBRE