

KRAFF - 54291 - SILKRON SPG NEGRO

Sellante de silicona ácida monocomponente resistente a bajas y elevadas temperaturas, para aplicación profesional en usos industriales y de automoción, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.- Permanentemente flexible en un amplio rango de temperaturas evitando fugas.- Estable con Aceites de Motor e Industriales.- Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación.- Produce una total estanqueidad en las juntas.- Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24/48 horas. No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.

APLICACIONES

SILKRON SPG es un sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ resistentes a los aceites.

Aplicable para formación de juntas mecánicas resistentes a aceites y a algunos productos químicos (ácidos no concentrados) y para sellado de juntas de cárter de aceite, caja de cambios, tapa de balancines, bombas de agua, cajas de termostato, cárteres de transmisión, tapas de válvulas, etc.

Estable, una vez curado, entre -60°C y +220°C en continuo, + 255°C en continuo.

No debe utilizarse como junta de culata o en juntas que estén en contacto con combustibles.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. Aplicar el cordón de producto sobre uno de los sustratos. Unir inmediatamente las piezas. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurrida las 24 h. No someter a presión o elevadas temperaturas hasta 24-48 horas después de su aplicación.

